

G03-5 ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ**TİCARİ İSMİ** : PETİLEN G 03-5**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	0.23 - 0.37	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.919 - 0.923	ASTM D-1505
Film Kalitesi	-	T	ALKATHENE 36

TİPİK DEĞERLER :

Şişme Oranı	-	1.41	ALKT-7
Pusluluk	%	9.3	ASTM D-1003
Parlaklık	-	57	ASTM D-2457

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet**AMBALAJ ŞEKLİ** : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde**KULLANIM SAHALARI** : Film ekstrüzyonu (ağır hizmet torbaları, inşaat ve endüstriyel tatbikatlar için filmler). Boru ekstrüzyonu (muhtelif borular). Tel ve kablo kaplama (telefon, güç, yüksek sinyal ve frekans kabloları). Şişirme ile kalıplama (deterjan şişeleri, büyük hacimli ve korrozif kimyasal maddeleri taşıma kapları).**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.12-BF-00005**NOT** : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

PETİLEN G03-5 ürünü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.