

S 0464 YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ**TİCARİ İSMİ** : PETİLEN YY S 0464**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	0.25 - 0.40	ASTM D1238
Yoğunluk (23°C) ¹⁾	g/cm ³	0.959 - 0.963	ASTM D1505

TİPİK DEĞERLER :**Gerilme Dayanımı****-Akmada Ger. Dayanımı** MPa 28 ASTM D638**-Kopmada Ger. Dayanımı** MPa 31 ASTM D638**-Kopmada Uzama** % 1115 ASTM D638**Bükülme Dayanımı** MPa 1000 TS EN ISO 178**İzod Darbe Dayanımı** J/m 590 ASTM D256**Çev.Bas.Kır.Day. (F50)** saat 16 ASTM D1693¹⁾ Numune ASTM D2839'e göre hazırlanmıştır.**ÜRÜN ŞEKLİ** : Pellet**AMBALAJ ŞEKLİ** : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde.**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Sıcaklığı 50°C altında olan, güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde**KULLANIM SAHALARI** : Şişirme ile kalıplama (kimyasal maddeler için büyük hacimli kaplar, gaz yağı bidonları, büyük boy oyuncaklar v.s.)**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.15-BF-00002**NOT:** Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.**PETİLEN YY S 0464** ürünü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no' lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.