

I 668 (UV) YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ**TİCARİ İSMİ** : PETİLEN YY I 668 (UV)**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

DENEY ADI	BİRİMİ	DEĞERİ	METODU
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	4.5 - 6.0	ASTM D1238
Yoğunluk (23°C) ¹⁾	g/cm ³	0.963 - 0.967	ASTM D1505

TİPİK DEĞERLER :

Gerilme Dayanımı			
-Akmada Ger. Dayanımı	MPa	30	ASTM D638
-Kopmada Ger. Dayanımı	MPa	17	ASTM D638
-Kopmada Uzama	%	1250	ASTM D638
Bükülme Dayanımı	MPa	1100	TS EN ISO 178
İzod Darbe Dayanımı	J/m	50	ASTM D256
Çev.Bas.Kır.Day. (F50)	saat	4	ASTM D1693

¹⁾ Numune ASTM D2839'e göre hazırlanmıştır.**ÜRÜN ŞEKLİ** : Pellet**AMBALAJ ŞEKLİ** : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde.**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Sıcaklığı 50°C altında olan, güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde**KULLANIM SAHALARI** : İnjektasyon ile kalıplama (şişe ve meyva kasaları imalatında)**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.15-BF-00002**NOT:** Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

PETİLEN YY I 668 (UV) ürünü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR-35-K-017539 no' lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.